THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

FLEX-PRIME® Select

Wewnętrzny/Zewnętrzny Elastyczny grunt do murów

FPSL00-1

OPIS: FLEX-PRIME® Select to lateksowy środek do gruntowania murów do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, który zapewnia bardzo dobrą odporność na alkalia i wykwity krystaliczne. **FLEX-PRIME Select** jest przeznaczony do pokrywania pęknięć włoskowatych na powierzchniach murowanych; finalna powłoka jest elastyczna i wytrzymała na ruchy podłoża. **FLEX-PRIME Select** może być stosowany na odpowiednio utwardzonych prefabrykatach betonowych, betonie wylewanym, tynku dekoracyjnym i bloczkach betonowych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

TYP ROZPUSZCZALNIKA: Wodorozcieńczalny

TYP ŻYWICY: Zmodyfikowany kopolimer

WYKOŃCZENIE (ASTM D 523)**:** 5–10% przy 60°

KOLORY: Biały. **FLEX-PRIME Select** można barwić maksymalnie 15 ml barwnika Dunn-Edwards ZTC Zero LZO na 1 litr (2 fl. oz. na galon).

LEPKOŚĆ PRZY 25°C (ASTM D 562)**:** 80–85 KU

MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO 30 g/l (w postaci dostarczanej)

MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ RAVOC 25 g/l

CZĘŚCI STAŁE WG OBJĘTOŚCI (ASTM D 2697) 37,4% ±2%

CZĘŚCI STAŁE WG MASY 50,5% ±2%

MASA NA LITR (ASTM D 1475)**:** 1,34 kg

SKŁAD WG MASY

Pigment — 28,6%		**Spoiwo — 71,4%**	
*Pigmenty zasadnicze	9,3	Żywice akrylowe	20,8
Pigmenty wzmacniające	19,3	Woda i dodatki	50,6

**Pigmenty zasadnicze obejmują dwutlenek tytanu (TiO_2) i inne pigmenty bezpośrednio wpływające na siłę krycia danej farby.*

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA POWŁOKĘ
Mokra: 330–380 µm (6,1-8,5 mil) Sucha: 280–330 µm (2,5-3,5 mil)

PRAKTYCZNA WYDAJNOŚĆ PRZY ZALECANEJ GRUBOŚCI SUCHEJ WARSTWY
Około 3–6 metrów kwadratowych na litr, w zależności od stanu powierzchni i techniki nakładania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZCIEŃCZANIA: Powłoka przeznaczona do nakładania bez rozcieńczania w normalnych warunkach otoczenia i warunkach roboczych. W razie potrzeby, do zachowania dobrej rozlewności i obrabialności, należy dodać maksymalnie 30 ml czystej wody na 1 litr powłoki.

ŚREDNI CZAS SCHNIĘCIA PRZY 25°C (ASTM D 1640)
Suchość dotykowa: 1–2 godziny Kolejna warstwa: Po 4–6 godzinach
Czas schnięcia i czas do nakładania kolejnej warstwy są zależne od temperatury, wilgotności i grubości warstwy.

SPOSÓB NAKŁADANIA: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny

OPAKOWANIE: 3,78 l (galon), 18,93 l (5 galonów)

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Chronić przed temperaturami przekraczającymi przez dłuższy okres 45°C. Ekstremalne temperatury mogą spowodować, że farba nie będzie nadawała się do użytku. Więcej informacji — patrz biuletyn techniczny na temat *najlepszych praktyk przechowywania farb* na stronie dunnedwards.com

CZYSZCZENIE: Ciepła woda z dodatkiem mydła

UTYLIZACJA: Informacje o lokalnych możliwościach utylizacji pozostałości farb dostępne są w dziale obsługi klienta Dunn-Edwards pod numerem 1-888-DEPAINT lub pod adresem www.dunnedwards.com. **Nie mieszać z innymi produktami**.

SPEŁNIA WYMOGI: ARB 2007 SCM & CALGreen 2013; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; CRGI Green Wise Certified

KARTA DANYCH PRODUKTU: Dostępna na stronie www.dunnedwards.com

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Wszystkie powierzchnie muszą być utwardzone, czyste, suche, wolne od zabrudzeń, pyłu, rdzy, plam, tłuszczu, oleju, pleśni, wosku, wykwitów krystalicznych, związków antyadhezyjnych i innych zanieczyszczeń. Usunąć pozostałości luźnych, łuszczących się lub kredowych powłok malarskich szlifując lub zeskrobując je, bądź korzystając z innych stosownych metod. Odpowiednim wypełniaczem uzupełnić wszystkie pęknięcia, otwory i inne niedoskonałości powierzchni. Wypełnione powierzchnie należy zeszlifować i odpylić. Połyskliwe powierzchnie należy zmatowić celem przygotowania powierzchni szorstkiej, zapewniającej dobrą przyczepność.

INSTRUKCJE SPECJALNE

- OSTRZEŻENIE: Zeskrobywanie lub szlifowanie powierzchni starszych budynków (zwłaszcza wzniesionych przed 1978 r.) może powodować uwalnianie pyłu zawierającego ołów lub azbest. WYSTAWIENIE NA DZIAŁANIE OŁOWIU LUB AZBESTU MOŻE BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA. Podczas przygotowywania powierzchni należy zawsze nosić stosowne osobiste wyposażenie ochronne; usuwanie wszelkich pozostałości należy zakończyć zmyciem wszystkich powierzchni wodą. Więcej informacji — patrz broszura Dunn-Edwards „Bezpieczeństwo przygotowania powierzchni" lub skontaktuj się z infolinią amerykańskiej federalnej Agencji Ochrony Środowiska pod numerem 1-800-424-LEAD, lub odwiedź stronę www.epa.gov/lead bądź /asbestos lub skontaktuj się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za służbę zdrowia.
- Produkt nie powoduje rozwoju pleśni bądź innych form grzybów, nie zapobiega ich rozwojowi ani nie usuwa ognisk zagrzybienia. Głównymi czynnikami warunkującymi rozwój pleśni i/lub grzybów są nadmierna wilgoć i nieodpowiednia wentylacja. Przed malowaniem należy wyeliminować takie czynniki.
- Nowe prefabrykaty betonowe muszą zostać oczyszczone; należy usunąć wszystkie związki osłabiające wiązania, środki do uwalniania prefabrykatu z formy i/lub związki utwardzające.
- W przypadku pęknięć większych, niż 0,75 mm należy nałożyć jedną warstwę **FLEX-PRIME® Select**. Po wyschnięciu nałożyć jedną lub dwie warstwy stosownego produktu wykończeniowego Dunn-Edwards. W przypadku pęknięć większych, niż 0,75 mm, pęknięcia należy wypełnić w sposób zalecany przez producenta wypełniacza.
- Nie nakładać, jeżeli temperatura powietrza lub powierzchni nie przekracza 10°C.

STOSOWAĆ JAKO ŚRODEK DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY POROWATYCH

MUR

Tynk dekoracyjny:
Prefabrykat betonowy:
Beton wylewany:
Cegła:
Gładki tynk:
} **FLEX-PRIME® Select (FPSL00)**

Bloczki betonowe: **Smooth BLOCFIL™ Select (SBSL00)**

DUNN-EDWARDS CORPORATION • 4885 East 52ND Place • Los Angeles, California 90058-5507 • (888) DE PAINT | dunnedwards.com
337-2468